


INERTI SVILUPPO ITALIA S.R.L.

Loc. Ca' Madonna, s.n.
61049 URBANIA (PU) - Italia
P.Iva: 00664490414
Tel.: 0722/318535 Fax: 0722 318535
Email: amministrazione@inertisviluppoitalia.it - ufficiotecnico@inertisviluppoitalia.it



INERTI SVILUPPO ITALIA S.R.L., VIA CA' MADONNA - 61049 URBANIA (PU) - Italia

Sito di produzione: **Frantoio Valle Foglia**

2025

0925 CPR A a n.62/2010 Rev. 7
DoP n° 33/2025 CPR

Nome commerciale del prodotto: **Ghiaia 20/30 – Frantoio Valle Foglia**

EN12620

Aggregato per calcestruzzo

Serie Setacci Utilizzata	Serie base + 2 (PPP)	
Dimensione dell'aggregato	Aggregato Grosso (14/31,5) G _c 90/15 31,5=100%; 14=12.60%; 8=1.40%	mm
Descrizione petrografica semplificata	Ghiaie alluvionali prevalentemente calcaree, calcari micritici con selce in tracce	
Limiti di tolleranza	-	
Massa volumica del granulo	2680	Kg/m ³
Assorbimento acqua	1.14	%
Impurezze organiche	ASSENTI	
Indice di appiattimento	FI ₅₀	FI
Indici di forma	SI ₅₅	SI
Resistenza alla frammentazione (los angeles) *	LA ₃₀	
Resistenza all'usura *	MD E20	
Resistenza alla levigabilità *	npd	
Resistenza abrasione superficiale *	npd	
Durabilità: reattività alcali silice	Categoria Reattività RA ₃ Classi Reatt. EP _{II} ; EP _{III} - BM _{0.228}	
Cloruri	<0.0001	%
Solfati solubili	AS _{0.2}	
Zolfo totale	0.098	%
Contenuto di carbonato di calcio	67.97	%
Stabilità di volume-ritiro per essiccamento	nr	
Contenuto di contaminanti leggeri	Passa	%
Contenuto di Fini	f _{1.5}	% passante 0,063
Qualità dei fini	Conforme (inferiore al 3%)	g/Kg
Durabilità: resistenza al gelo disgelo *	F ₁	
Durabilità: al solfato di magnesio	-	

* Il valore per determinare tale categoria è stato preso per omogeneità dai prodotti aventi dimensioni granulometriche appropriate

Etichetta del 15/01/2025

Firma 