

# INERTI SVILUPPO ITALIA S.R.L.

Loc. Ca' Madonna, s.n.  
61049 URBANIA (PU) - Italia  
P.Iva: 00664490414  
Tel.: 0722/318535 Fax: 0722 318535  
Email: [amministrazione@inertisviluppoitalia.it](mailto:amministrazione@inertisviluppoitalia.it) - [ufficiotecnico@inertisviluppoitalia.it](mailto:ufficiotecnico@inertisviluppoitalia.it)

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 30/2025 CPR

### Misto 0/20 – Frantoio Valle Foglia

Frammenti di rocce sedimentarie prevalentemente calcaree, calcari micritici con tracce di selce realizzati con inerti provenienti da alveo fiumi Conca, Foglia, Metauro e calcari nord marchigiani

EN 12620

Calcestruzzo Ordinario e Calcestruzzo ad alta resistenza; Calcestruzzo per strato usura;

Inerti Sviluppo Italia S.R.L., VIA CA' MADONNA - 61049 URBANIA (PU) – Italia  
Tel. 0722.318538 – Fax. 0722.318538  
Email: [amministrazione@inertisviluppoitalia.it](mailto:amministrazione@inertisviluppoitalia.it) – [ufficiotecnico@inertisviluppoitalia.it](mailto:ufficiotecnico@inertisviluppoitalia.it)

### Sistema 2+

Organismo Notificato “Tecno Prove” numero 0925  
Ha rilasciato Certificato CE del controllo di Produzione di Fabbrica  
0925 CPR A a n.62/2010 Rev. 7  
Data di emissione 11/04/2022

| Caratteristica                                | Valore**                                                                                                                  | Specifica tecnica armonizzata |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Dimensione dell'aggregato                     | 0/16                                                                                                                      | UNI EN 933-1-2                |
| Massa volumica                                | 2670 kg/m <sup>3</sup>                                                                                                    | UNI EN 1097-6                 |
| Assorbimento                                  | 0.37 %                                                                                                                    | UNI EN 1097-6                 |
| Eq. In sabbia                                 | 63                                                                                                                        | UNI EN 933-8                  |
| Valore Blu di Metilene                        | 1.41                                                                                                                      | UNI EN 933-9                  |
| Resistenza gelo disgelo*                      | 0.60 % F                                                                                                                  | UNI EN 1367-1                 |
| Contaminanti leggeri                          | 0.07 %                                                                                                                    | UNI EN 1744-1                 |
| Reattività (14 gg)                            | Categoria Reattività <b>RA<sub>3</sub></b><br>Classi Reatt. <b>EP<sub>II</sub>; EP<sub>III</sub> - BM<sub>0,239</sub></b> | UNI EN 8520-22                |
| Resistenza alla frammentazione (Los Angeles)* | 29.60                                                                                                                     | UNI EN 1097-2                 |
| Resistenza all'usura*                         | 20.27                                                                                                                     | UNI EN 1097-1                 |
| Contenuto sostanze organiche                  | Assenti                                                                                                                   | UNI EN 1744                   |
| Contenuto cloruri                             | <0.001 %                                                                                                                  | UNI EN 1744                   |
| Contenuto di solfati                          | 0.060 %                                                                                                                   | UNI EN 1744                   |
| Contenuto di zolfo                            | 0.021 %                                                                                                                   | UNI EN 1744                   |
| Contenuto del carbonato di calcio             | 67.97 %                                                                                                                   | UNI EN 196-21                 |

\* Il valore per determinare tale categoria è stato preso per omogeneità dai prodotti aventi dimensioni granulometriche appropriate

\*\* I valori indicati risultano dalla media delle analisi eseguite durante tutto l'anno 2024 per il controllo di produzione

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva di Cave Salvi S.r.l.

Responsabile del Controllo della Produzione dr. Gabriele Lazzarini

Urbania, 15 gennaio 2025

Firma 