


INERTI SVILUPPO ITALIA S.R.L.

Loc. Ca' Madonna, s.n.
61049 URBANIA (PU) - Italia
P.Iva: 00664490414
Tel.: 0722/318535 Fax: 0722 318535
Email: amministrazione@inertisviluppoitalia.it - ufficiotecnico@inertisviluppoitalia.it



INERTI SVILUPPO ITALIA S.R.L., VIA CA' MADONNA - 61049 URBANIA (PU) - Italia

Sito di produzione: **Frantoio Valle Foglia**

2025

0925 CPR A a n.62/2010 Rev. 7
DoP n° 30/2025 CPR

Nome commerciale del prodotto: **Misto 0/20 – Frantoio Valle Foglia**

EN12620

Aggregato per calcestruzzo

Serie Setacci Utilizzata	Serie base + 2 (PPP)	
Dimensione dell'aggregato	Misto (0/16) G_{A90}	mm
Descrizione petrografica semplificata	Frammenti di rocce sedimentarie prevalentemente calcaree, calcari micritici con selce in tracce	
Limiti di tolleranza	-	
Massa volumica del granulo	2670	Kg/m ³
Assorbimento acqua	0.37	%
Indici di forma	S_{NR}	SI
Resistenza alla frammentazione (los angeles) *	LA₃₀	
Resistenza all'usura *	M_{DE}20	
Resistenza alla levigabilità *	npd	
Resistenza abrasione superficiale *	npd	
Durabilità: reattività alcali silice	Categoria Reattività RA₃ Classi Reatt. EP_{II}; EP_{III} - BM_{0,228}	
Cloruri	<0.0001	%
Solfati solubili	AS_{0,2}	
Zolfo totale	0.098	%
Contenuto di carbonato di calcio	67.97	%
Contenuto di contaminanti leggeri	Passa	%
Contenuto di Fini	F₁₁	% passante 0,063
Qualità dei fini	MB_{1,41}	g/Kg
Durabilità: resistenza al gelo disgelo*	F₁	
Durabilità: al solfato di magnesio	-	

* Il valore per determinare tale categoria è stato preso per omogeneità dai prodotti aventi dimensioni granulometriche appropriate

Etichetta del 15/01/2025

Firma