


INERTI SVILUPPO ITALIA S.R.L.

Loc Ca' Madonna, s.n.
61049 URBANIA (PU) - Italia
P.Iva: 00664490414
Tel.: 0722/318535 Fax: 0722 318535
Email: amministrazione@inertisviluppoitalia.it - ufficiotecnico@inertisviluppoitalia.it



INERTI SVILUPPO ITALIA S.R.L., VIA CA' MADONNA - 61049 URBANIA (PU) - Italia

Sito di produzione: **Cava di Gorgo a Cerbara**

2025

0925 CPR A a n.62/2010 Rev. 7 - 0925 CPR A b n.63/2010 Rev. 7 - 0925 CPR A d n.64/2010 Rev. 4
DoP n° 01/2025 CPR

Nome commerciale del prodotto: **Sabbia 0/3 – Cava di Gorgo a Cerbara**

	EN12620 Aggregato per calcestruzzo	EN13043 Aggregati per conglomerato bituminoso	EN13139 Aggregati per malta	Unità di Misura
Serie Setacci Utilizzata	Serie base + 1 (PPP)			
Dimensione dell'aggregato	Aggregato Fine (0/2) G _F -85	Aggregato Fine (0/2) G _F -85	Aggregato Fine (0/2) Categoria 4	mm
Descrizione petrografica semplificata	Frammenti di rocce sedimentarie prevalentemente calcaree, a tessitura micritica, talora bioclastica, con tracce di selce in liste e noduli e rari inclusi piritizzati.			
Massa volumica del granulo	2650			Kg/m ³
Limiti di tolleranza	-	G _{NR}	npd	
Assorbimento acqua	0.74	WA ₂₄ 1	0.74	%
Impurezze organiche	ASSENTI			
Contenuto di Fini	F ₁₆	F ₁₆		% passante 0,063
Qualità dei fini	MB _{0.82}	MB _{0.82}	MB _{0.82}	g/Kg
Indici di forma	S _{NR}	S _{NR}	S _{NR}	SI
Durabilità: resistenza al gelo	F1	F1	F1	
Percentuale di superfici frantumate	npd	npd	npd	
Durabilità: reattività alcali silice	Categoria Reattività RA ₀ Classi Reatt. EP ₁ - BM _{0.1}	-	Categoria Reattività RA ₀ Classi Reatt. EP ₁ - BM _{0.1}	
Cloruri	0.0037	0.0037	0.0037	%
Solfati solubili	AS _{0.2}	0.061	AS _{0.2}	%
Zolfo totale	0.024	0.024	0.024	%
Contenuto del carbonato di calcio	94	-	94	%
Contenuto di contaminanti leggeri	Passa	m _{LPC} 0.1	Passa	%
Materia idrosolubile	nr	nr	npd	%

Etichetta del 15/01/2025

Firma