

# INERTI SVILUPPO ITALIA S.R.L.

Loc. Ca' Madonna, s.n.  
61049 URBANIA (PU) - Italia  
P.Iva: 00664490414  
Tel.: 0722/318535 Fax: 0722 318535  
Email: [amministrazione@inertisviluppoitalia.it](mailto:amministrazione@inertisviluppoitalia.it) - [ufficiotecnico@inertisviluppoitalia.it](mailto:ufficiotecnico@inertisviluppoitalia.it)

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 28/2024 CPR

### Sabbia 0/3 – Frantoio Valle Foglia

Frammenti di rocce sedimentarie prevalentemente calcaree, calcari micritici con tracce di selce realizzati con inerti provenienti da alveo fiumi Conca, Foglia, Metauro e calcari nord marchigiani

EN 12620

Calcestruzzo Ordinario e Calcestruzzo ad alta resistenza; Calcestruzzo per strato usura;

EN 13043

Conglomerati bituminosi; Conglomerati bituminosi per strato usura

EN 13139

Aggregati per malte

Inerti Sviluppo Italia S.R.L., VIA CA' MADONNA - 61049 URBANIA (PU) – Italia  
Tel. 0722.318538 – Fax. 0722.318538  
Email: [amministrazione@inertisviluppoitalia.it](mailto:amministrazione@inertisviluppoitalia.it) – [ufficiotecnico@inertisviluppoitalia.it](mailto:ufficiotecnico@inertisviluppoitalia.it)

### Sistema 2+

Organismo Notificato “Tecno Prove” numero 0925

Ha rilasciato Certificato CE del controllo di Produzione di Fabbrica

0925 CPR A a n.62/2010 Rev. 7 - 0925 CPR A b n.63/2010 Rev. 7 – 0925 CPR A d n.64/2010 Rev. 4  
Data di emissione 11/04/2022

| Caratteristica                    | Valore**                                                                                                                  | Specifica tecnica armonizzata |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Dimensione dell'aggregato         | 0/4                                                                                                                       | UNI EN 933-1-2                |
| Massa volumica                    | 2630 kg/m <sup>3</sup>                                                                                                    | UNI EN 1097-6                 |
| Assorbimento                      | 1.06 %                                                                                                                    | UNI EN 1097-6                 |
| Eq. In sabbia                     | 72                                                                                                                        | UNI EN 933-8                  |
| Valore Blu di Metilene            | 1.05                                                                                                                      | UNI EN 933-9                  |
| Resistenza gelo disgelo*          | 0.60 % F                                                                                                                  | UNI EN 1367-1                 |
| Contaminanti leggeri              | 0.07 %                                                                                                                    | UNI EN 1744-1                 |
| Reattività (14 gg)                | Categoria Reattività <b>RA<sub>3</sub></b><br>Classi Reatt. <b>EP<sub>II</sub>; EP<sub>III</sub> - BM<sub>0.228</sub></b> | UNI EN 8520-22                |
| Contenuto sostanze organiche      | Assenti                                                                                                                   | UNI EN 1744                   |
| Contenuto cloruri                 | <0.0001 %                                                                                                                 | UNI EN 1744                   |
| Contenuto di solfati              | 0.060 %                                                                                                                   | UNI EN 1744                   |
| Contenuto di zolfo                | 0.098 %                                                                                                                   | UNI EN 1744                   |
| Contenuto del carbonato di calcio | 67.97 %                                                                                                                   | UNI EN 196-21                 |

\* Il valore per determinare tale categoria è stato preso per omogeneità dai prodotti aventi dimensioni granulometriche appropriate

\*\* I valori indicati risultano dalla media delle analisi eseguite durante tutto l'anno 2024 per il controllo di produzione

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva di Cave Salvi S.r.l.

Responsabile del Controllo della Produzione dr. Gabriele Lazzarini

Urbania, 15 gennaio 2025

Firma 