


INERTI SVILUPPO ITALIA S.R.L.

Loc Ca' Madonna, s.n.
61049 URBANIA (PU) - Italia
P.Iva: 00664490414
Tel.: 0722/318535 Fax: 0722 318535
Email: amministrazione@inertisviluppoitalia.it - ufficiotecnico@inertisviluppoitalia.it



INERTI SVILUPPO ITALIA S.R.L., VIA CA' MADONNA - 61049 URBANIA (PU) – Italia

Sito di produzione: **Cava di Gorgo a Cerbara**

2025

0925 CPR A a n.62/2010 Rev. 7 - 0925 CPR A b n.63/2010 Rev. 7
DoP n° 02/2025 CPR

Nome commerciale del prodotto: **Sabbia 0/5 – Cava di Gorgo a Cerbara**

	EN12620 Aggregato per calcestruzzo	EN13043 Aggregati per conglomerato bituminoso	Unità di Misura
Serie Setacci Utilizzata	Serie base + 1 (PPP)		
Dimensione dell'aggregato	Aggregato Fine (0/4) G_F85	In Frazione Unica (0/4) G_A90	mm
Descrizione petrografica semplificata	Frammenti di rocce sedimentarie prevalentemente calcaree, a tessitura micritica, talora bioclastica, con tracce di selce in liste e noduli e rari inclusi piritizzati.		
Massa volumica del granulo	2660		Kg/m ³
Limiti di tolleranza	-	G_TCNR	
Assorbimento acqua	0.62	WA₂₄1	%
Contenuto di Fini	f₁₀	f₁₀	% passante 0,063
Qualità dei fini	MB_{0,88}	MB_{0,88}	g/Kg
Impurezze organiche	ASSENTI		
Indici di forma	S_{1NR}	S_{1NR}	SI
Resistenza alla frammentazione (los angeles)	LA_{NR}	LA_{NR}	
Durabilità: resistenza al gelo	F1	F1	
Percentuale di superfici frantumate	npd	C_{NR}	
Resistenza all'usura	npd	npd	
Resistenza alla levigabilità	npd	npd	
Resistenza abrasione superficiale	npd	npd	
Durabilità: reattività alcali silice	Categoria Reattività RA₀ Classi Reatt. EP₁ - BM_{0,1}	nr	
Cloruri	0.0037	0.0037	%
Solfati solubili	AS_{0,2}	0.061	
Zolfo totale	0.024	0.024	%
Contenuto di carbonato di calcio	94	-	%
Contenuto di contaminanti leggeri	Passa	m _{LPC} 0.1	
Materia idrosolubile	nr	nr	%

Etichetta del 15/01/2025

Firma