


INERTI SVILUPPO ITALIA S.R.L.

Loc. Ca' Madonna, s.n.
61049 URBANIA (PU) - Italia
P.Iva: 00664490414
Tel.: 0722/318535 Fax: 0722 318535
Email: amministrazione@inertisviluppoitalia.it - ufficiotecnico@inertisviluppoitalia.it



INERTI SVILUPPO ITALIA S.R.L., VIA CA' MADONNA - 61049 URBANIA (PU) - Italia

Sito di produzione: **Frantoio Valle Foglia**

2025

0925 CPR A a n.62/2010 Rev. 7 - 0925 CPR A b n.63/2010 Rev. 7
DoP n° 29/2025 CPR

Nome commerciale del prodotto: **Sabbia 0/5 – Frantoio Valle Foglia**

	EN12620 Aggregato per calcestruzzo	EN13043 Aggregati per conglomerato bituminoso	Unità di Misura
Serie Setacci Utilizzata	Serie base + 1 (PPP)		
Dimensione dell'aggregato	Aggregato Fine (0/4) G_{F85}	In Frazione Unica (0/4) G_{A90}	mm
Descrizione petrografica semplificata	Frammenti di rocce sedimentarie prevalentemente calcaree, calcari micritici con selce in tracce		
Massa volumica del granulo	2630		
Limiti di tolleranza	-	G _T C _{NR}	
Assorbimento acqua	1.16	W_{A24}1	%
Contenuto di Fini	f₁₀	f₁₀	% passante 0,063
Qualità dei fini	MB _{1.35}	MB _{1.35}	g/Kg
Impurezze organiche	ASSENTI		
Indici di forma	S_{NR}	S_{NR}	SI
Resistenza alla frammentazione (los angeles)	L_{NR}	L_{NR}	
Durabilità: resistenza al gelo	F₁		
Percentuale di superfici frantumate	npd	C _{NR}	
Resistenza all'usura	npd	npd	
Resistenza alla levigabilità	npd	npd	
Resistenza abrasione superficiale	npd	npd	
Durabilità: reattività alcali silice	Categoria Reattività RA₃ Classi Reatt. EP_I ; EP_{III} - BM_{0.228}		
Cloruri	<0.0001	<0.0001	%
Solfati solubili	AS_{0.2}	0.060	
Zolfo totale	0.098	0.098	%
Contenuto di carbonato di calcio	67.97	-	%
Contenuto di contaminanti leggeri	Passa	m _{LPC} 0.1	
Materia idrosolubile	nr	nr	%

Etichetta del 15/01/2025

Firma